

## مونة إيوكسية لاصقة عالية الكفاءة من مركبين.

### وصف المنتج

**نوفو أنكور بي جي** مونة إيوكسية من مركبين عالية الكفاءة ، وخالية من المذيبات ، ذات مقاومة عالية للانضغاط ، وذات قوة عالية في تثبيت الأساير لتثبيت الماكينات والتي تتعرض لقوة اهتزازات .

**نوفو أنكور بي جي** مطابقة للمواصفات الأمريكية

ASTM C881: Type - VV

### مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق.
- ذو قوة التصاق عالية.
- ذو كفاءة عالية في تثبيت الأساير والمسامير والماكينات المعرضة للاهتزازات.
- ذو مقاومة عالية للكيمياويات والمواد البترولية.
- ذو كفاءة عالية للبري والاحتكاك.

### الخواص الفنية عند ٢٥°م

الوصف	النتيجة
اللون	رمادي
الكثافة ( أ + ب )	1,85 ± 0.05 جم/سم <sup>3</sup>
نسبة المواد الصلبة بالوزن	100 %
نسبة الخلط	15,4 أ : 1 ب
زمن التشغيل	30-45 دقيقة
درجة حرارة التطبيق	( 15 - 35 ) م°
زمن التصلب النهائي	7 أيام
قوة الانضغاط	85-90 نيوتن /مم <sup>2</sup>
قوة الشد	13,6 نيوتن / مم <sup>2</sup>
صلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة

### مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو أنكور بي جي**

كمادة لاصقة ومثبتة ، لزراع الأساير ولتثبيت الماكينات والمعدات المعرضة للاهتزازات ، وأيضا تستخدم لعمل أرضيات إيوكسية ذات قوة انضغاط عالية ومقاومة للكيمياويات.

### طريقة الاستخدام

- يجب يكون السطح أو مكان زرع الأساير نظيف ، وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة ، وأن يكون جافا.
- يتم إضافة المركب إلي المركب أ والتقليب الجيد باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة 300 لفة / دقيقة .
- يتم التقليب الجيد والتأكد من الحصول علي وسط متجانس.
- يتم دهان السطح أو مكان زرع الأساير ببرامير إيوكسي مثل **نوفو برايم ١٥٠ إل في** إذا لزم الأمر.
- يتم صب المنتج في المكان المراد زرع الأساير فيه ، ثم غرز الأساير والتأكد من عدم وجود فراغات .
- يتم صب المنتج وفرده بواسطة مساحة خاصة بذلك عند عمل أرضيات وقواعد أسفل المعدات .
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة وذلك باستخدام منتج **نوفو سول تي ٠٩**.

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٣٠ ) م°

### العبوات

مجموعة ( أ + ب ) = ١ كجم

### متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.



### NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

