

## بيتومين مائي عالي اللزوجة للعزل ضد تسرب المياه والرطوبة.

### وصف المنتج

### طريقة الاستخدام

- **نوفو بت ١ دبليو بي آر** مستحلب بيتوميني مائي متوسط القوام **نوفو بت ١ دبليو بي آر** ذو كفاءة عالية لعزل المياه عند تطبيقه علي الأسطح الخرسانية وغيرها.
- مطابق للمواصفات القياسية ASTM D-1227 Type III.
- يجب أن يكون السطح نظيفا وخاليا من الأتربة، والأجزاء المفككة وخالي من أي مواد تعيق إلتصاق المنتج بالسطح المراد عزله.
- يتم تغليب **نوفو بت ١ دبليو بي آر** جيدا قبل الاستعمال مباشرة.

### مميزات المنتج

- سهل التطبيق ( بدون تسخين )
- دهان عزل إقتصادي عالي الجودة
- ذو كفاءة عالية لعزل المياه والرطوبة
- ذو قوة إلتصاق عالية علي الأسطح الجافة والرطبة.
- مقاوم للكيمياويات والأملاح والكلوريدات الموجودة بالماء.
- آمن غير مشتعل (لا يحتوي علي مذيبيات عضوية).
- ينصح بدهان طبقة برايمر من **نوفو بت ١ دبليو بي آر** المخفف بالماء
- ( وذلك بتخفيف **نوفو بت ١ دبليو بي آر** من ٢٠ - ٢٥ % بالماء ) ثم يترك ليحج ثم تطبيق وجه أو أكثر من **نوفو بت ١ دبليو بي آر** حسب الحاجة مع مراعاة جفاف الطبقة الأولى قبل تطبيق الطبقة التالية .
- يمكن أن يخفف **نوفو بت ١ دبليو بي آر** بالماء من ١٠ - ٢٠ % إذا لزم الأمر

### الخواص الفنية عند ٢٥ م°

**التخزين**  
يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٣٠ ) م° .

### العبوات

- بستلة : ١٠ & ١٢ & ١٤ كجم
- برميل : ١٨٠ & ٢٠٠ كجم

### احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه.
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق

الوصف	النتيجة
اللون	سائل بني / أسود
كثافة المخلوط	0,03 ± 1,10
نسبة البيتومين	3 ± 48 %
وقت الجفاف	1-2 ساعة
الوقت بين الوجهين	3-4 ساعات
معدل الاستهلاك	4-6 م <sup>2</sup> / كجم ( حسب حالة السطح وأداة التطبيق )
الصلاحية	6 أشهر في ظروف تخزين مناسبة

### مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو بت ١ دبليو بي آر**

- كدهان لعزل البدرومات والأسقف وقواعد المباني ودورات المياه ضد تسرب الرطوبة والمياه .
- كدهان عازل لخزانات المياه الأرضية والعلوية

### NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

