

معجون أسمنتي إقتصادي معالج من مركب واحد.

وصف المنتج

نوفو فير بوتى ١٠٠ بي عبارة عن معجون أسمنتي من مركب إقتصادي واحد للحوائط أساسه أسمنت ومواد كيميائية ، ذات كفاءة عالية لتحسين خواص المنتج.

مميزات المنتج

- معجون أسمنتي معالج للحوائط يعطي سطحا ناعما منتظما خالي من العيوب .
- سهل الاستعمال وسهل التنعيم باستعمال الصنفرة العادية مقاوم.
- يحتاج فقط للخلط مع الماء ليكون جاهز للتطبيق.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض ورمادي
الكثافة	١,٥٠ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣
معدل الاستهلاك	١,٥ - ٢ كجم / م ^٢ (حسب حالة السطح)
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

مجال الاستعمال

- يستخدم **نوفو فير بوتى ١٠٠ بي** كمعجون لتجهيز الأسطح الخرسانية وتسويتها قبل الطبقة النهائية .
- يمكن استعمال معجون **نوفو فير بوتى ١٠٠ بي** لملى جميع الفجوات والتشققات ، والتتميلات.

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م°

العبوات

شيكارة ٢٥ كجم

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيفا ، وخاليا من الأتربة ، والزيوت ، والشحوم ، والأجزاء المفككة.
- يتم ترطيب السطح بالماء النظيف قبل التطبيق.
- يضاف من ٩ - ١٠ لتر ماء نظيف للشيكارة ٢٥ كجم والتقليب الجيد باستخدام خلاط ذو سرعة مناسبة لمدة ٣ - ٥ دقائق حتي الحصول علي قوام معجون متجانس ، وقوام سهل التطبيق بسكينة المعجون.
- يمكن ضبط قوام المنتج بإضافة جزء من الماء النظيف علي المنتج والتقليب الجيد .
- بعد الحصول علي القوام المناسب والمتجانس يترك المخلوط لمدة ٣ دقائق ثم يقلب لمدة ٢ دقيقة ليصبح المنتج جاهز للتطبيق.
- يتم تنفيذ وجه واحد من **نوفو فير بوتى ١٠٠ بي** باستخدام سكينة المعجون العادية، وذلك في حالة الأسطح الناعمة وتزداد إلي وجهين أو أكثر في حالة الأسطح الخشنة.
- يتم صنفرة السطح بعد جفاف **نوفو فير بوتى ١٠٠ بي** وقبل تنفيذ الوجه التالي .
- أقصى سمك ١ مم للوجه الواحد بحيث لا يتعدى إجمالي السمك ٢ مم
- يتم تنظيف الأدوات مباشرة بالماء بعد الانتهاء من العمل.

احتياطات الأمان

- غير قابل للإشتعال وغير سام ، وفي حالة تلوث العين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه.
- يتم إرتداء القفازات والنظارات عند التطبيق.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

