# نوفو فليكس بي جي ١

آخر تحديث: 24/ 06 / 2021 ( 2 )

## مادة ملئ فواصل من مركبين خالية من المذيبات معالجة بمادة البولي يوريثان المطاطي.

### وصف المنتج

**نوفو فلكس بي جي١** مادة لملئ الفواصل تتكون من مركبين ومعالجة لتعطي مرونة مستدامة ، وذات مقاومة عالية للزيوت والوقود وتسرب المياه.

### مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق.
- ذو قوة التصاق عالية.
- ذات مرونة مستدامة .
- ذو مقاومة عالية للكيماويات والمواد البترولية.
- مضاد للنمو البكتيري .
- يتوفر بألوان متعددة.

### الخواص الفنية عند ٢٥ م°

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| اللون | أبيض ورمادي وألوان أخري |
| الكثافة (أ + ب) | 1,52 ± 0.05 جم/سم3 |
| نسبة المواد الصلبة بالوزن | 100 % |
| نسبة الخلط | 9 أ : 1 ب |
| زمن التشغيل | 2 ساعة |
| درجة حرارة التطبيق | ( 15 – 35) م° |
| زمن التصلب النهائي | 7 أيام |
| الصلاحية | 3 أشهر في ظروف تخزين مناسبة |
| معدل الاستهلاك | 4 -5 م/كجم / حسب سمك وعمق الفاصل |

### مجال الاستخدام

يستخدم **منتج نوفو فليكس بي جي١** كمادة حشو فواصل بين البلاطات الأسمنتية ، وفي فواصل الطرق ، والمطارات ، ومحطات الوقود.

### طريقة الاستخدام

- يجب أن تكون الفواصل نظيفة، وخالية من الأتربة، والزيوت، والشحوم، والأجزاء المفككة، وأن يكون السطح جافا.
- يتم تجهيز سطح الفاصل الخرساني بطبقة **نوفو برايم ١٥٠إل في** أو **نوفو بريم إس إف** .
- يتم إضافة المركب ب إلي المركب أ والتقليب الجيد باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة ٣٠٠ لفة / دقيقة .
- يتم التقليب الجيد والتأكد من الحصول علي وسط متجانس مع مراعاة عدم إرتفاع الحرارة أثناء التقليب
- يتم استخدام **نوفو باكينج روود** بالمقاسات والسمك المطلوب للتحكم في عمق الفاصل حيث يتم وضعه بالفاصل والضغط عليه لتثبيته قبل تطبيق مادة الحشو مباشرة .
- يتم لصق لاصق سهل النزع علي جوانت الفاصل لحماية السطح من التلوث بالمنتج حيث يتم زعة بطريقة صحيحة بعد التطبيق مباشرة.
- يتم تطبيق المنتج بالسكينة المناسبة ، والتأكد من تغلغل المنتج في جميع أجزاء الفاصل .
- يتم كي السطح بقطعة قطنة أوقماش مبللة بالصابون لإعطاء سطح أملس .
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة باستخدام **منتج نوفو سول تي ٠٩**.

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ – ٢٧ ) م°

### العبوات

مجموعة ( أ + ب) = ١ & ٤ كجم

### متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع
مصر – الجيزة – مدينة السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة – بلوك 91.102.103

Headquarters and Factory
Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33
Fax: (+202) 369 182 32
www.novochem.net
info@novochem.net
Novochem

Scan Me
ISO 14001 - 2015 9001 - 2015 45001 - 2018
IAF
NOVO TECH
environmental friendly
World Of Chemistry
15709