

## مركب أسمنتي غير قابل للانكماش ، وعالي الكفاءة.

### وصف المنتج

**نوفو جرات ٦٠ أيه جي** مركب أسمنتي عالي الكفاءة جاهز للاستعمال كمونة جرات عالية الإجهاد ، وغير قابلة للانكماش.

**نوفو جرات ٦٠ أيه جي** يحتوي علي أسمنت وفيلر، وحصوة ذات تدرجات مختارة ، ومواد كيميائية تساعد علي سهولة التشغيل ، وزيادة قوة الانضغاط.

### مميزات المنتج

- يتميز **نوفو جرات ٦٠ أيه جي** بالخصائص التالية
- قوة مقاومة عالية للانضغاط والانحناء .
- ذاتي التسوية ، ذو قوة تماسك جيدة بالخرسانة .
- مقاومة عالية لنفاذية الماء والزيوت .

### مجال الاستخدام

- يستخدم **نوفو جرات ٦٠ أيه جي** في الآتي
- تثبيت المسامير أو قضبان الحديد في الخرسانة .
- أعمال الجرات (الحقن) الدقيق للأجهزة الصناعية المعرضة للصدمات والاهتزازات .
- ذاتي التسوية.
- أعمال الحقن لقواعد التوربينات ، وأجهزة الهواء المضغوط ، والمولدات ، والماكينات .
- تثبيت الكمرات وركائز الكباري .
- تجميع وتركيب عناصر الخرسانة المسلحة ، والمعدنية والسابقة التجهيز والإجهاد .

### الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	رمادي
الكثافة	٢,٣ ± ٠,٠٥ جم / سم <sup>٣</sup>
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

### طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، وخالياً من الشحوم، والزيوت، ويتم إزالة الأجزاء الضعيفة .
- استعمل خلاط ميكانيكي (شنيور) في خلط المادة بالماء بسرعة بطيئة (٣٠٠ لفة / للدقيقة )
- ويتم تحضير كمية الماء اللازمة ( ٤ - ٥ لتر ) لكل ٣٥ كجم للحصول على القوام المطلوب .
- ثم صب ثلثي الماء المعايير في وعاء الخلط ، وبالتدرج أضف المادة مع التقليب ، ثم أضف باقي الماء، واخلط لمدة ٣ دقائق حتي الحصول علي قوام متجانس .
- يجب ترطيب السطح الخرساني بالماء قبل استعمال **نوفو جرات ٦٠ أيه جي** للحصول علي نتائج أفضل.
- يجب أن يعالج سطح الجرات بالماء جيذا لمدة ٣ أيام على الأقل من زمن الشك الابتدائي .

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٣٠ ) م° .

### العبوات

شيكارة من البلاستيك المقوي ٣٥ كجم

### متطلبات الأمان

- يجب عند التطبيق إرتداء أدوات السلامة من قفازات ونظارات.
- عند إلتصاق المنتج بالجلد يتم إزالته بالماء والصابون .
- عند دخول أي جزء من المنتج بالعين يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء النظيف ويستشار الطبيب .

### NOVOCHEM S.AE

#### المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

#### Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

