

## برايمر إيبوكسي غني بالزنك فوسفات مقاوم لصدأ الحديد.

### وصف المنتج

**نوفو برايم زد بي ١٠٠** برايمر إيبوكسي من مركبين غني بالزنك فوسفات ، سريع الجفاف مقاوم للصدأ وذو كفاءة عالية في حماية المنشآت الحديدية وحديد التسليح ضد الصدأ .

### مميزات المنتج

- قوة التصاق عالية مع حديد التسليح والخرسانة .
- يتميز بقوة عالية لمنع الصدأ .
- مقاومة ممتازة ضد الماء ، والعوامل الجوية والاحتكاك .

### مجال الاستعمال

يستخدم **نوفو برايم زد بي ١٠٠** كدهان حماية ضد صدأ الحديد، ويستخدم كبرايمر للحديد من دهانات الحماية للمنشآت المعدنية.

### طريقة الاستخدام

- يجب أن تكون الأرضية نظيفة وخالية من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة ، وأن يكون السطح جافا.
- يتم صنفرة و ترميل السطح بالمواصفة 575-Sa2 -1/2
- يتم إضافة المركب **بي** إلي المركب **أ** والتقليب الجيد باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة ٣٠٠ لفة / دقيقة حتي يتم الحصول علي وسط متجانس .
- يتم تطبيق المنتج بعد الخلط باستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش باستخدام مسدس الرش المناسب .
- يستخدم المخفف **نوفو سول ١٣** أو **نوفو سول إكس ٢** بنسبة ٥ - ٢٠ %

### الخواص الفنية عند ٢٥°م

النتيجة	الوصف
رمادي (حسب طلب العميل)	اللون
0,03 ± 1,60 جم/سم <sup>3</sup>	الكثافة ( أ + ب )
نصف لامع	درجة اللمعان
2 ± 75 %	نسبة المواد الصلبة بالوزن
2 ± 54 %	نسبة المواد الصلبة بالحجم
7 : 1 أ ب	نسبة الخلط
4 ساعات	زمن التشغيل
( 15 - 35 ) م°	درجة حرارة التطبيق
15-25 دقيقة	زمن الجفاف الابتدائي
24 ساعة	زمن الدهان بين طبقات الدهان
7 أيام	زمن التصلب النهائي
12 شهر في ظروف تخزين مناسبة	الصلاحية
6 - 8 م <sup>2</sup> /كجم / 50 ميكرون جاف	معدل الاستهلاك

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٢٧ ) م°

### العبوات

- مجموعة ( أ + ب ) = ١ ، ٥ ، ٢٥ كجم
- (أو حسب طلب العميل )

### متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

### NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

